

通用板材

牌号:GF-13-1

应用	通用板材
稳定剂类型	铅
PbO含量	18.5 – 20.5%
典型添加量	4.5 – 6.0
润滑性	★★★
产品形态	片状

典型配方

原料	CPE体系	丙烯酸酯体系
PVC K67	100	100
GF-13-1	4.5 – 6.0	4.5 – 6.0
CPE	8.5-10	/
抗冲ACR	/	6-7
ACR加工助剂	1-2	0.5-1.5
CaCO ₃	5-10	5-10

产品特点

GF-13-1是一种通用于板材、型材等产品挤出的复合铅盐稳定剂，能赋予制品优良的物理性能，低析出，高性价比。

GF-13-1具有很宽的加工范围，非常适合于各种锥双和平双挤出机。本产品具有中等程度的润滑特性。

所有原材料都经过严格检测并得到ISO9001:2008标准认证。每批产品出厂都经测试确保产品的质量稳定性，根据用户要求，每批出厂产品可附上质保证明。

包装

净含量25KG三合一复合袋或塑编集装吨袋，质保期一年。

储存

储存于干燥处，避免高温，防止与硫化物接触。

南京金陵化工厂有限责任公司

地址：南京市化学工业园金化路55号 邮编：210047
 电话：(025) 85315451、84712677、84716016 传真：(025) 85315451
 邮箱：zhouyongming@njchem.net 网址：www.njchem.net